



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11)

**EP 0 731 308 A1**

(12)

**DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

(43) Date de publication:  
**11.09.1996 Bulletin 1996/37**

(51) Int Cl.<sup>6</sup>: **F16L 11/12**

(21) Numéro de dépôt: **96400411.3**

(22) Date de dépôt: **27.02.1996**

(84) Etats contractants désignés:  
**BE DE ES FR GB IT NL SE**

(30) Priorité: **09.03.1995 FR 9502751**

(71) Demandeur: **ELF ATOCHEM S.A.**  
**F-92800 Puteaux, Hauts de Seine (FR)**

(72) Inventeurs:  
• **Siour, Daniel**  
**78500 Sartrouville (FR)**

• **Denizart, Olivier**  
**69390 Millery (FR)**  
• **Echallier, Bruno**  
**75006 Paris (FR)**

(74) Mandataire: **Neel, Henry**  
**Elf Atochem S.A.,**  
**Dept. Propriété Industrielle,**  
**La Défense 10,**  
**Cedex 42**  
**92091 Paris La Défense (FR)**

(54) **Tubes à base de polyamide pour transport d'essence**

(57) L'invention concerne un tube comprenant une couche intérieure comprenant un mélange de polyamide et de polyoléfine à matrice polyamide, une couche

extérieure comprenant un polyamide, et éventuellement une couche d'EVOH entre lesdites couches extérieures et intérieures. Ces tubes sont particulièrement étanches aux essences chargées en alcool.

**EP 0 731 308 A1**

## Description

La présente invention concerne des tubes à base de polyamide pour transport d'essence et plus particulièrement des tubes pour amener l'essence du réservoir des automobiles jusqu'au moteur et des tubes pour le transport d'hydrocarbures dans les stations-service.

Pour des raisons de sécurité et de préservation de l'environnement, les constructeurs automobiles imposent aux tubes d'essence des caractéristiques mécaniques : résistance et flexibilité, et des caractéristiques de résistance accrue à la perméabilité. Les tubes doivent être le moins perméable possible aux produits pétroliers et à leurs additifs, en particulier le méthanol ou l'éthanol.

Les polyamides présentent toutes ces propriétés, cependant, pour présenter de bonnes propriétés mécaniques à basse température, les polyamides doivent être plastifiés. Or, les polyamides plastifiés sont moins étanches aux hydrocarbures que les polyamides non plastifiés, surtout les essences sans plomb.

La demanderesse a maintenant trouvé un tube à base de polyamide, très peu perméable à l'essence et ayant de très bonnes propriétés mécaniques.

La présente invention concerne un tube comprenant une couche intérieure comprenant un mélange de polyamide et de polyoléfine à matrice polyamide et une couche extérieure comprenant un polyamide.

S'agissant de la matrice polyamide de la couche intérieure, on peut utiliser tout polyamide.

On entend par polyamide les produits de condensation :

- d'un ou plusieurs aminoacides, tels les acides aminocaproïques, amino-7-heptanoïque, amino-11-undécanoïque et amino-12-dodécanoïque d'un ou plusieurs lactames tels que caprolactame, oënantholactame et lauryllactame ;
  - d'un ou plusieurs sels ou mélanges de diamines telles l'hexaméthylène-diamine, la dodécaméthylènediamine, la métaxylyènediamine, le bis-p aminocyclohexylméthane et la triméthylhexaméthylène diamine avec des diacides tels que les acides isophthalique, téréphthalique, adipique, azélaïque, subérique, sébacique et dodécanedicarboxylique ;
- ou des mélanges de tous ces monomères ce qui conduit à des copolyamides.

On peut utiliser des mélanges de polyamide. On utilise avantageusement le PA-6 et le PA-6,6 et le PA 12.

On entend par polyoléfines des polymères comprenant des motifs oléfiniques tels que par exemple des motifs éthylène, propylène, butène-1, etc...

A titre d'exemple, on peut citer :

- le polyéthylène, le polypropylène, les copolymères de l'éthylène avec des alphaoléfiniques. Ces produits pouvant être greffés par des anhydrides d'acides carboxyliques insaturés tels que l'anhydride maléique ou des époxydes insaturés tels que le méthacrylate de glycidyle.
- les copolymères de l'éthylène avec au moins un produit choisi parmi (i) les acides carboxyliques insaturés, leurs sels, leurs esters, (ii) les esters vinyliques d'acides carboxyliques saturés, (iii) les acides dicarboxyliques insaturés, leurs sels, leurs esters, leurs hémiesers, leurs anhydrides (iv) les époxydes insaturés.

Ces copolymères de l'éthylène pouvant être greffés par des anhydrides d'acides dicarboxyliques insaturés ou des époxydes insaturés.

- les copolymères blocs styrène / éthylène-butène / styrène (SEBS) éventuellement maléisés.

On peut utiliser des mélanges de deux ou plusieurs de ces polyoléfiniques.

On utilise avantageusement:

- le polyéthylène,
- les copolymères de l'éthylène et d'une alpha-oléfine,
- les copolymères de l'éthylène / d'un (méth)acrylate d'alkyle,
- les copolymères de l'éthylène / d'un (méth)acrylate d'alkyle / de l'anhydride maléique, l'anhydride maléique étant greffé ou copolymérisé,
- les copolymères de l'éthylène / d'un (méth)acrylate d'alkyle / du méthacrylate de glycidyle, le méthacrylate de glycidyle étant greffé ou copolymérisé,
- le polypropylène.

Il est recommandé, pour faciliter la formation de la matrice de polyamide, et si les polyoléfiniques ont peu ou pas de fonctions pouvant faciliter la compatibilisation, d'ajouter un agent compatibilisant.

L'agent compatibilisant est un produit connu en soi pour compatibiliser les polyamides et les polyoléfines.  
On peut citer par exemple :

- le polyéthylène, le polypropylène, les copolymères éthylène propylène, les copolymères éthylène-butène, tous ces produits étant greffés par de l'anhydride maléique ou du méthacrylate de glycidyle.
- les copolymères éthylène / (méth)acrylate d'alkyle / anhydride maléique, l'anhydride maléique étant greffé ou copolymérisé,
- les copolymères éthylène / acétate de vinyle / anhydride maléique, l'anhydride maléique étant greffé ou copolymérisé.
- les deux copolymères précédents dans lesquels l'anhydride maléique est remplacé par le méthacrylate de glycidyle,
- les copolymères éthylène / acide (méth)acrylique éventuellement leurs sels,
- le polyéthylène, le propylène ou les copolymères éthylène propylène, ces polymères étant greffés par un produit présentant un site réactif avec les amines ; ces copolymères greffés étant ensuite condensés avec des polyamides ou des oligomères polyamides ayant une seule extrémité amine.

Ces produits sont décrits dans les brevets FR 2 291 225 et EP 342 066 dont le contenu est incorporé dans la présente demande.

La quantité de polyamide formant la matrice dans la couche intérieure peut être comprise entre 50 et 95 parties pour 5 à 50 parties de polyoléfines.

La quantité de compatibilisant est la quantité suffisante pour que la polyoléfine se disperse sous forme de nodules dans la matrice polyamide. Elle peut représenter jusqu'à 20 % du poids de la polyoléfine. On fabrique ces polymères de la couche intérieure par mélange de polyamide, de polyoléfine et éventuellement de compatibilisant selon les techniques usuelles de mélange à l'état fondu (bi vis, Buss, monovis).

Avantageusement, la couche intérieure comprend une matrice de polyamide 6 (PA-6) ou 66 (PA-6,6) dans laquelle sont dispersés, soit des nodules d'un mélange de polyéthylène basse densité et de copolymère d'éthylène de (méth)acrylate d'alkyl et d'anhydride maléique ou de méthacrylate de glycidyle, soit des nodules de polypropylène.

De tels produits sont décrits dans les brevets US 5 070 145 et EP 564 338.

Dans le cas du polypropylène, on ajoute un comptabilisant qui est avantageusement un copolymère éthylène / propylène majoritaire en nombre de motifs propylène, greffé par l'anhydride maléique, puis condensé ensuite avec des oligomères mono aminés de caprolactame.

Ces mélanges de polyamide et de polyoléfine de la couche intérieure peuvent être plastifiés et éventuellement contenir des charges telles que du noir de carbone, etc.

De tels mélanges de polyamide et de polyoléfine sont décrits dans le brevet US 5 342 886.

Selon une forme préférée de l'invention, la quantité de polyamide de la couche intérieure est comprise entre 50 et 75 parties pour 100 parties du mélange polyamide/polyoléfine.

A titre d'exemple, on peut utiliser les mélanges suivants (en % poids) :

1)

- 55 à 70 % de PA-6.
- 5 à 15 % d'un copolymère éthylène propylène majoritaire en polypropylène greffé par de l'anhydride maléique puis condensé ensuite avec des oligomères monoaminés de caprolactame.
- le complément à 100 % en polypropylène.

2)

- 55 à 70 % de PA-6.
- 5 à 15 % d'au moins un copolymère de l'éthylène avec (i) un (méth)acrylate d'alkyle ou un ester vinylique d'acide carboxylique insaturé et (ii) un anhydride d'acide carboxylique insaturé ou un époxyde insaturé greffé ou copolymérisé.
- le complément en polyéthylène.

Le polyamide de la couche extérieure peut être choisi parmi les polyamides cités précédemment pour la couche intérieure. Avantageusement, on utilise le polyamide 11 ou le polyamide 12. Avantageusement, le polyamide de la couche extérieure est plastifié.

On peut utiliser les plastifiants usuels tels que le butyl benzène sulfonamide (BBSA) et les polymères comprenant des blocs polyamides et des blocs polyéther. Ces polymères à blocs résultent de la condensation de blocs polyamides

à extrémités carboxyliques avec, soit des polyétherdiols, soit des polyétherdiamines, soit un mélange de ces polyéthers. Cette couche extérieure peut contenir aussi des additifs anti oxydants et des charges usuelles telles que du noir de carbone.

Il est souhaitable que la couche intérieure soit liée de façon efficace à la couche extérieure. Un tube qui ne présente pas de liaison entre les deux couches, ne peut être plié ou coudé facilement par formage à chaud ; dans ce cas, le matériau le plus mince forme des plis au cours de l'opération.

Par ailleurs, si les deux couches n'adhèrent pas suffisamment entre elles, la condensation éventuelle des gaz entre les deux couches peut dans le temps entraîner la déformation de la partie du tube la plus mince. En outre, les tubes étant reliés entre eux, ainsi qu'au réservoir d'essence et au carburateur par des raccords, ceux-ci ne peuvent assurer l'étanchéité s'ils s'appuient sur deux couches dissociées. Enfin, dans le cas où l'épaisseur de la couche intérieure est très mince, et sans adhésion, une dépression dans le tube déforme de façon irréversible la couche intérieure rendant le tube inutilisable.

Les tubes de l'invention peuvent être produits par coextrusion. Si la couche intérieure n'adhère pas suffisamment à la couche extérieure, on peut disposer entre elles un liant de coextrusion.

A titre d'exemple de liant, on peut citer :

- le polyéthylène, le polypropylène, les copolymères de l'éthylène et d'au moins une alpha oléfine, des mélanges de ces polymères, tous ces polymères étant greffés par des anhydrides d'acides carboxyliques insaturés tels que par exemple, l'anhydride maléique. On peut aussi utiliser des mélanges de ces polymères greffés et de ces polymères non greffés.
- les copolymères de l'éthylène avec au moins un produit choisi parmi (i) les acides carboxyliques insaturés, leurs sels, leurs esters, (ii) les esters vinyliques d'acides carboxyliques saturés, (iii) les acides dicarboxyliques insaturés, leurs sels, leurs esters, leurs hemiesters, leurs anhydrides, (iv) les epoxydes insaturés ; ces copolymères pouvant être greffés par des anhydrides d'acides dicarboxyliques insaturés tels que l'anhydride maléique ou des epoxydes insaturés tels que le méthacrylate de glycidyle.

On peut aussi ajouter à l'une ou à chacune des couches un produit qui améliore leur adhésion sans devoir utiliser une couche de liant. Ce produit peut être le liant décrit ci-dessus.

On ne sortirait pas du cadre de l'invention en disposant d'autres couches entre la couche intérieure et la couche extérieure, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir couche intérieure / couche extérieure, on pourrait avoir couche intérieure / autre couche / couche extérieure. Il peut aussi être nécessaire de disposer une couche de liant entre la couche extérieure et la couche supplémentaire si la liaison entre ces deux dernières couches est insuffisante, ainsi qu'il a été expliqué précédemment pour la couche de liant. De même, entre la couche intérieure et la couche supplémentaire, cette autre couche peut être constituée d'un mélange de polymères provenant de tubes de l'invention présentant des défauts et qui doivent être recyclés.

Selon une autre forme de l'invention, on peut disposer entre les couches intérieure et extérieure une couche d'un polymère comprenant des motifs éthylène et des motifs alcool vinylique (EVOH).

Comme expliqué ci-dessus, on peut aussi utiliser un liant.

On utilise avantageusement la structure : couche intérieur / EVOH / liant / couche extérieure.

S'agissant des tubes pour amener l'essence du réservoir des automobiles au moteur, leur diamètre extérieur est en général compris entre 6 et 12 mm et leur épaisseur 0,8 à 2 mm. La couche intérieure est d'au moins 50 µm et de préférence 100 à 500 µm.

La couche éventuelle de liant est d'au moins 10 µm et de préférence de 20 à 100 µm.

La couche extérieure est d'au moins 300 µm et de préférence de 400 à 800 µm. La couche éventuelle d'EVOH peut être comprise entre 10 et 40 µm.

Ces tubes peuvent être gainés de caoutchouc pour les protéger des points chauds du moteur.

Quant aux tubes utilisés dans les stations-service, le diamètre extérieur est en général de 20 à 120 mm et leur épaisseur de 0,8 à 14 mm. Les épaisseurs de liant et de couche intérieure restent identiques à celles citées ci-dessus. Les tubes peuvent être renforcés par toutes les méthodes usuelles.

### **Exemples**

On a fabriqué par coextrusion un tube de diamètre extérieur 8 mm et d'épaisseur 1 mm.

La couche extérieure de 520 µm est constituée de PA-11 (de viscosité 1,4 dl/g mesurée à 25° C sur une solution de 0,5 g dans 100 g de méta-crésol) contenant 13 % en poids de BBSA et chargée de noir de carbone.

Le liant d'épaisseur 80 µm est un mélange de deux copolymères de l'éthylène, l'un avec du butène, l'autre avec du propylène greffés par l'anhydride maléique, de melt index 1 contenant 0,4 % en poids d'anhydride.

La couche intérieure d'épaisseur 400 µm est un mélange de :

## EP 0 731 308 A1

- 65 parties de PA-6 formant matrice ;
- 30 parties d'un copolymère éthylène / butène et de melt index 0,8 g/10 mn
- 5 parties d'un copolymère éthylène / acrylate d'éthyle / anhydride maléique contenant 5 % en poids d'acrylate et 3 % en poids d'anhydride et de melt index 5.

### Propriétés mécaniques

#### a) Choc à froid

Choc à - 40° C selon les normes DIN 73378, SAE J 844 et GM 213 M.

	DIN 73378	SAE 5844	G.M. 213 M
Choc à - 40° C	pas de casse	pas de casse	pas de casse

Dans les mêmes conditions de test, un tube monocouche de dimensions identiques réalisé entièrement avec le mélange de la couche intérieure présente 10 casses sur 10.

#### b) Elongation dans le carburant

Un tube réalisé entièrement avec le mélange de la couche intérieure s'allonge de 5,2 % lors d'un test de circulation de carburant.

Lors de ce même test, le tube tricouche, selon l'invention, ne s'allonge que de 2 %.

### Perméabilité

Des mesures de perméabilité avec un carburant contenant 10 % d'éthanol (référence TF 1) à une température de 40° C ont donné les résultats suivants sur des tubes 8 x 1 mm.

- Tube monocouche réalisé entièrement avec le polymère de la couche extérieure de l'invention.  
*Perméabilité: 135g/M<sup>2</sup>/jour*
- Tube tricouche selon l'invention  
*Perméabilité : 43 g/M<sup>2</sup>/jour*
- Tube monocouche réalisé en polyamide identique à celui de la couche extérieure (PA-11) mais sans le plastifiant.  
*Perméabilité : 33 g/M<sup>2</sup>/jour*

On obtient donc une perméabilité équivalente à un monocouche non plastifié (PA-11) tout en gardant une bonne flexibilité grâce à la couche externe de Polyamide plastifié et l'effet barrière de l'alliage PA/Polyoléfine.

### Revendications

1. Tube comprenant une couche intérieure comprenant un mélange de polyamide et de polyoléfine à matrice polyamide et une couche extérieure comprenant un polyamide.
2. Tube selon la revendication 1 dans lequel la matrice de la couche intérieure est en Polyamide 6, Polyamide 6,6 ou Polyamide 12.
3. Tube selon la revendication 1 ou 2 dans lequel la polyoléfine de la couche intérieure est soit du polypropylène, soit un mélange d'un copolymère éthylène / alpha oléfine et d'un copolymère éthylène / (méth)acrylate d'alkyle / anhydride maléique ou méthacrylate de glycidyle.
4. Tube selon l'une des revendications 1 à 3 dans lequel le polyamide de la couche extérieure est du PA-11 ou du PA-12.
5. Tube selon l'une des revendications 1 à 4 dans lequel une couche de liant est disposée entre la couche intérieure et la couche extérieure.

## EP 0 731 308 A1

6. Tube selon la revendication 5 ayant un diamètre extérieur entre 6 et 12 mm, une épaisseur entre 0,8 et 2 mm, une couche intérieure d'au moins 50  $\mu\text{m}$ , une couche de liant d'au moins 10  $\mu\text{m}$  et une couche extérieure d'au moins 300  $\mu\text{m}$ .

5 7. Tube selon l'une des revendications 1 à 6 dans lequel une couche d'EVOH est disposée entre la couche intérieure et la couche extérieure.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



Office européen  
des brevets

# RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numero de la demande  
EP 96 40 0411

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.6)
X	DE-A-41 32 123 (THE YOKOHAMA RUBBER CO.) * page 2, ligne 19 - ligne 28 *	1,2	F16L11/12
A	* page 2, ligne 52 - page 3, ligne 14 * * page 6, ligne 14 - ligne 42; revendications 1,2,10-12 *	3-5	
A	WO-A-94 29626 (ELF ATOCHEM) * page 1, ligne 26 - page 2, ligne 7 * * page 3, ligne 28 - ligne 35 * * page 4, ligne 26 - page 5, ligne 10; revendications 1,2 *	1,2,6	
A	DE-U-93 19 879 (EMS-INVENTA) * page 3, ligne 33 - page 4, ligne 2 * * page 4, ligne 28 - page 5, ligne 27; revendications 1,4,5,7,8,11,12 *	1-4,7	
A	GB-A-2 204 376 (TECHNOFORM CAPRANO & BRUNNHOFER) * page 3, ligne 14 - ligne 19; revendications 1-3; figure 2 *	1-3	
A	FR-A-2 579 290 (TECHNOFORM CAPRANO + BRUNNHOFER) * page 2, ligne 11 - page 3, ligne 3 * * page 3, ligne 36 - page 4, ligne 26 * * page 5, ligne 15 - ligne 23; revendications 1-8 *	1-3,6	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.6)
A	GB-A-2 204 932 (USUI KOKUSAI SANGYO) * page 3, ligne 1 - ligne 21 *	1-3	F16L B29C B32B C08G C08L
A	DE-C-42 02 399 (TECHNOFORM CAPRANO & BRUNNHOFER) * abrégé; revendications 2,5 *	1-3	
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche BERLIN		Date d'achèvement de la recherche 16 Avril 1996	Examineur Schaeffler, C
<p><b>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</b></p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande I : cité pour d'autres raisons &amp; : membre de la même famille, document correspondant</p>			

EPO FORM 1503 (12.92) (P4) (08)

DERWENT-ACC-NO: 1996-404098  
DERWENT-WEEK: 199933  
COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Pipe esp. for conveying gasoline, with low permeability to gasoline  
contg. alcohol. - with inner layer of mixt. of polyamide and polyolefin,  
outer  
layer of polyamide and opt. intermediate layer of binder

INVENTOR: DENIZART, O; ECHALIER, B ; SIOUR, D

PATENT-ASSIGNEE: ELF ATOCHEM SA[AQOR]

PRIORITY-DATA: 1995FR-0002751 (March 9, 1995)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	PAGES	
MAIN-IPC				
ES 2130759 T3 011/12	July 1, 1999	N/A	000	F16L
EP 731308 A1 011/12	September 11, 1996	F	007	F16L
JP 08247345 A 011/12	September 27, 1996	N/A	005	F16L
CA 2171414 A B32B 001/08	September 10, 1996	F	000	
CN 1137974 A 023/00	December 18, 1996	N/A	000	B29D
EP 731308 B1 011/12	April 14, 1999	F	000	F16L
DE 69602048 E 011/12	May 20, 1999	N/A	000	F16L

DESIGNATED-STATES: BE DE ES FR GB IT NL SE BE DE ES FR GB IT NL SE

CITED-DOCUMENTS: DE 4132123; DE 4202399 ; DE 9319879 ; FR 2579290 ; GB  
2204376  
; GB 2204932 ; WO 9429626

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DESCRIPTOR	APPL-NO	APPL-DATE
ES 2130759T3 27, 1996	N/A	1996EP-0400411	February
ES 2130759T3	Based on	EP 731308	N/A
EP 731308A1 27, 1996	N/A	1996EP-0400411	February
JP08247345A 1996	N/A	1996JP-0079540	March 7,
CA 2171414A 1996	N/A	1996CA-2171414	March 8,
CN 1137974A 1996	N/A	1996CN-0104316	March 9,
EP 731308B1 27, 1996	N/A	1996EP-0400411	February



DE69602048E	N/A	1996DE-0602048	February
27, 1996			
DE69602048E	N/A	1996EP-0400411	February
27, 1996			
DE69602048E	Based on	EP 731308	N/A

INT-CL (IPC): B29C065/54; B29D023/00 ; B32B001/08 ; B32B027/32 ;  
B32B027/34 ; B67D005/36 ; F16L011/12 ; F16L011/20

ABSTRACTED-PUB-NO: EP 731308A

BASIC-ABSTRACT: A pipe consists of (a) an interior layer comprising a mixt. of polyamide and polyolefin with a polyamide matrix, and (b) an outer layer consisting of a polyamide.

USE - The pipe is for conveying gasoline, esp. from a vehicle tank to the engine, or for conveying hydrocarbons in a service station.

ADVANTAGE - The pipe has low permeability to gasoline, esp. to gasoline contg. an alcohol, and has good mechanical properties.

ABSTRACTED-PUB-NO: EP 731308B

EQUIVALENT-ABSTRACTS: A pipe consists of (a) an interior layer comprising a mixt. of polyamide and polyolefin with a polyamide matrix, and (b) an outer layer consisting of a polyamide.

USE - The pipe is for conveying gasoline, esp. from a vehicle tank to the engine, or for conveying hydrocarbons in a service station.

ADVANTAGE - The pipe has low permeability to gasoline, esp. to gasoline contg. an alcohol, and has good mechanical properties.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

TITLE-TERMS:

PIPE CONVEY GASOLINE LOW PERMEABLE GASOLINE CONTAIN ALCOHOL INNER LAYER MIXTURE

POLYAMIDE POLYOLEFIN OUTER LAYER POLYAMIDE OPTION INTERMEDIATE LAYER BIND

DERWENT-CLASS: A17 A23 A88 P73 Q67

CPI-CODES: A04-G01E; A05-F01E2; A07-A04E; A12-H02; A12-T04C;

ENHANCED-POLYMER-INDEXING:

Polymer Index [1.1]

018 ; P0646 P1934 P0635 F70 D01 D11 D10 D50 D86

Polymer Index [1.2]

018 ; P0691 P1934 P0635 F70 D01 D11 D10 D50 D92 E13 E00

Polymer Index [1.3]

018 ; P0679 P1934 P0635 F70 D01 D11 D10 D50 D92

Polymer Index [1.4]

018 ; R00964 G0044 G0033 G0022 D01 D02 D12 D10 D51 D53 D58 D83 ;  
H0000 ; P1150 ; P1343

Polymer Index [1.5]

018 ; G0033\*R G0022 D01 D02 D51 D53 D58 ; R00326 G0044 G0033 G0022

D01 D02 D12 D10 D51 D53 D58 D82 ; H0011\*R ; P1150  
 Polymer Index [1.6]  
 018 ; G0340\*R G0339 G0260 G0022 D01 D12 D10 D26 D51 D53 D58 D63  
 F41 F89 ; R00326 G0044 G0033 G0022 D01 D02 D12 D10 D51 D53 D58 D82  
 ; R01126 G0340 G0339 G0260 G0022 D01 D11 D10 D12 D26 D51 D53 D58  
 D63 D85 F41 F89 ; R00843 G0760 G0022 D01 D23 D22 D31 D42 D51 D53  
 D59 D65 D75 D84 F39 E00 E01 ; G0384\*R G0339 G0260 G0022 D01 D12  
 D10 D26 D51 D53 D58 D63 F41 F89 ; R00800 G0384 G0339 G0260 G0022  
 D01 D11 D10 D12 D23 D22 D26 D31 D42 D51 D53 D58 D63 D73 D87 F47  
 F41 F89 ; H0033 H0011 ; P0464\*R D01 D22 D42 F47 ; P1150 ; P0088  
 Polymer Index [1.7]  
 018 ; ND01 ; K9574 K9483 ; Q9999 Q8731 Q8719 ; B9999 B4864 B4853  
 B4740 ; B9999 B5243\*R B4740 ; B9999 B3747\*R ; N9999 N5981 N5970  
 ; K9698 K9676  
 Polymer Index [1.8]  
 018 ; K9745\*R  
 Polymer Index [2.1]  
 018 ; P0668 P1934 P0635 F70 D01 D11 D10 D50 D91  
 Polymer Index [2.2]  
 018 ; P0679 P1934 P0635 F70 D01 D11 D10 D50 D92  
 Polymer Index [2.3]  
 018 ; ND01 ; K9574 K9483 ; Q9999 Q8731 Q8719 ; B9999 B4864 B4853  
 B4740 ; B9999 B5243\*R B4740 ; B9999 B3747\*R ; N9999 N5981 N5970  
 ; K9698 K9676  
 Polymer Index [2.4]  
 018 ; K9712 K9676 ; K9449  
 Polymer Index [2.5]  
 018 ; R05085 D00 D09 C\* 4A ; A999 A237  
 Polymer Index [2.6]  
 018 ; D01 D11 D10 D19 D18 D31 D76 D50 D90 F64 ; A999 A384  
 Polymer Index [3.1]  
 018 ; R00326 G0044 G0033 G0022 D01 D02 D12 D10 D51 D53 D58 D82 ;  
 P1332 P1694 ; H0011\*R ; P1150  
 Polymer Index [3.2]  
 018 ; G0055\*R G0044 G0033 G0022 D01 D02 D12 D10 D51 D53 D84 ; R00326  
 G0044 G0033 G0022 D01 D02 D12 D10 D51 D53 D58 D82 ; H0022 H0011  
 ; P1150  
 Polymer Index [3.3]  
 018 ; ND01 ; K9574 K9483 ; Q9999 Q8731 Q8719 ; B9999 B4864 B4853  
 B4740 ; B9999 B5243\*R B4740 ; B9999 B3747\*R ; N9999 N5981 N5970  
 ; K9698 K9676  
 Polymer Index [3.4]  
 018 ; K9745\*R ; Q9999 Q9154  
 Polymer Index [4.1]  
 018 ; R00964 G0044 G0033 G0022 D01 D02 D12 D10 D51 D53 D58 D83 ;  
 H0000 ; M9999 M2368 ; P1150 ; P1343  
 Polymer Index [4.2]  
 018 ; ND01 ; K9574 K9483 ; Q9999 Q8731 Q8719 ; B9999 B4864 B4853  
 B4740 ; B9999 B5243\*R B4740 ; B9999 B3747\*R ; N9999 N5981 N5970  
 ; K9698 K9676  
 Polymer Index [4.3]  
 018 ; K9745\*R ; Q9999 Q9154  
 Polymer Index [4.4]  
 018 ; R00843 G0760 G0022 D01 D23 D22 D31 D42 D51 D53 D59 D65 D75  
 D84 F39 E00 E01 ; H0226

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1996-126977

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1996-340390